INSTRUCCIONES DE USO

CAMPO DE APLICACIÓN

Las siliconas para duplicación de la línea Harduplex (ex Duplex SP20) son productos de poliadición bicomponentes con elevada fluidez, creados para la duplicación de los modelos en el laboratorio dental.. Sus características varían por la dureza Shore A, para el grado de elasticidad y para la elaboración particular. La línea de productos es ideal para la duplicación de muñones, para técnica auro-galvánica, para las carillas en cerámica, para la realización de prótesis removibles.
Las siliconas de la familia Harduplex ofrecen ventajas fundamentales proporcionando extrema precisión en la reproducción de los detalles, óptima estabilidad dimensional, bajísima retracción lineal, óptima compatibilidad con revestimientos fosfáticos, resinas y yesos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Proporción de mezcla 1:1
- Mezcla: 30 seg. automáticamente / 60 seg. manualmente
- Tiempo de elaboración a 23 °C 3 minutos
- Tiempo de fraguado: <15 minutos
- Tiempo de separación: 30 aprox.
- Recuperación elástica: 99,95 %
- Variación dimensional a las 24 h: - 0,04%
- Shore disponibles; 12sh – 18 sh – 23 sh – 30 sh

MODO DE USO

1) Verifique que el modelo que duplicará esté perfectamente seco y limpio. Si se hubieran realizado elaboraciones anteriores con fresado en metal o cera, elimine cuidadosamente eventuales residuos oleosos. Sería mejor desengrasar el modelo que duplicará con un solvente.
2) Prepare un recipiente limpio y seco.
3) Pese o dosifique a volumen la misma cantidad de la parte A y parte B (en el momento de cerrar el envase preste atención de no invertir las tapas).
4) Mezcle cuidadosamente los dos componentes hasta obtener una coloración homogénea, teniendo cuidado de no dejar residuos no mezclados en el fondo del envase.
5) Cuele la mezcla lentamente y continuamente desde una altura de 25 cm aproximadamente de la mufla para evitar que se formen burbujas de aire.
6) Para retirar el modelo sople con un chorro de aire comprimido entre el modelo y el molde obtenido.

TECHIM GROUP srl
Via Monte Grappa, 32 - 20020 Arese, Milano
T +39 (0)2 93581452 - F +39 (0)2 9385770
info@techimgroup.com - PIva 02219900152
www.techimgroup.com

7) Recomendamos utilizar Harduplex a temperatura ambiente; temperaturas bajas alargan los tiempos de trabajo y de fraguado, mientras que temperaturas altas acortan los tiempos de trabajo y de fraguado.
8) Nuestras siliconas de duplicación son compatibles con todos los yesos, revestimientos y resinas.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conserve el producto en lugar fresco y seco teniendo los envases cerrados herméticamente y a una temperatura entre 5 º y 27 ºC.

ADVERTENCIAS PARTICULARES

Todas las siliconas de duplicación de adicciones son sensibles a la inhibición si están en contacto con algunas sustancias. De acuerdo a nuestros conocimientos indicamos: catalizadores de resinas epoxídicas, plastilinas para boxing, adhesivo cianoacrilato, sales de metales pesados (contenidos en los catalizadores para siliconas de condensación).

RESPONSABILIDAD SOBRE EL PRODUCTO: Nuestro asesoramiento y las instrucciones se basan en los conocimientos y las experiencias actuales y deben considerarse solo con carácter indicativo y no vinculante. No se exime al usuario de comprobar que el producto sea adecuado para la aplicación y el uso previsto. Cualquier responsabilidad por daños se limitará solo al valor de la mercancía suministrada y utilizada por el usuario.
Nuestros productos se actualizan constantemente, nos reservamos el derecho de efectuar cambios. Recomendamos que lea detenidamente las instrucciones antes de usar un nuevo envase."
Rev. 1 del 15/12/2017

Leyenda: : ver instrucciones de uso | LOT :número de lote | :fecha de expiración | :fabricante | :recogida de residuos

TECHIM GROUP srl
Via Monte Grappa, 32 - 20020 Arese, Milano
T +39 (0)2 93581452 - F +39 (0)2 9385770
info@techimgroup.com - PIva 02219900152
www.techimgroup.com