BAOT Maquillaje y glaseado

Manual de producto

M A K E I T S I M P L E & E S T H E T I C



¿Por qué elegir el sistema de maquillaje BAOT Aurora?



Fácil de usar

Las pastas de maquillaje BAOT son fáciles de usar. Siguiendo los esquemas recomendados por BAOT, los técnicos pueden obtener resultados estéticos óptimos.

Estética de alta calidad

BAOT formula cada tono con proporciones precisas, determinadas mediante ensayos, para reproducir efectos naturales como la translucidez incisal, las líneas de fisura y los mamelones.

KIT AURORA





Con las pastas de maquillaje BAOT se obtienen restauraciones de alta estética de forma rápida y sencilla.
El sistema incluye 18 maquillajes y 5 pastas de estructura con distintos grados de opacidad y fluorescencia.

AURORA
MAQUILLAJE / ESTRUCTURA / GLASEADO

Los tonos de las pastas BAOT Aurora se han desarrollado para reproducir características de los dientes naturales como la fluorescencia, la translucidez y las fisuras. El color se mantiene antes y después de la sinterización y presenta una elevada resistencia al desgaste.

La pasta tiene una consistencia media y es fácil de aplicar. Permite caracterizar restauraciones con un resultado estético y natural de forma rápida y sencilla.



LISTA DE PRODUCTOS

STAIN

ALTA TRANSLUCIDEZ

Shade 1 S-2A	Shade 2 S-2A $_{A}$	Shade 3 S-2B $_{A}$	Shade 4 S-2B 225	Pale Goldenrod S-2B 221
White S-2A 211	Dirt S-2B	Tea Rose S-2C 231 $_{C}$	Blue Haze S-2D 242	Light Lavender S-2C 232

STRUCTURE

ESTRUCTURA

Cuspid S-2A 212 $_{A}$	Clear S-2A 212	Incisal 1 S-2A 213	Pale Aqua S-2C 234	Cherry Blossom Pink S-2C 231 $_{A}$

STAIN

COLORES OPACOS

Milk White S-2A 211 $_{A}$	Shell S-2A 213 $_{A}$	Coffee S-2B 224	Chocolate S-2D 244	Cream White S-2A 213 $_{B}$	Light Carrot S-2B 223

STAIN

SEMITRANSLUCIDEZ

Tan S-2B 222	Dark Khaki S-2A $_{B}$

GLAZE

GLASEADO

Glaseado
G-2 (Fluo)


LISTA DE PRODUCTOS




Pincel Aurora n.º 0




Pincel Aurora n.º 2




Líquido para estructura



Líquido para glaseado





Guía de tonos Aurora

MUESTRARIO DE TONOS

Maquillaje

- Shade 1
- Shade 2
- Shade 3
- Shade 4
- Dirt
- Pale Goldenrod
- White
- Light Lavender
- Tea Rose
- Blue Haze
- Dark Khaki
- Tan
- Chocolate
- Light Carrot
- Coffee
- Cream White
- Milk White
- Shell

Estructura

- Cuspid
- Clear
- Incisal 1
- Pale Aqua
- Cherry Blossom Pink

PROPIEDADES FÍSICAS

	Norma	Especificación	Valores
Coeficiente de expansión térmica (25–475 °C) [·10^{-6} K^{-1} ±0,5]	EN ISO 6872	9.5	9.5
Temperatura de transición vítrea Tg [°C ±20]	EN ISO 6872	495	495
Resistencia a la flexión [MPa]	EN ISO 6872	≥50	140-150
Solubilidad [µg/cm²]	EN ISO 6872	< 100	20-30

TABLA DE COCCIÓN


Estructura / Encía	
Temp. de secado	450°C
Tiempo de secado	6-8 mins
Tiempo de calentamiento	6-8 mins
Vel. de calentamiento	45°C/min
Temp. de cocción	745~890°C
Tiempo de mantenimiento	1 min
Tiempo de enfriamiento	4 min
Temp. de enfriamiento	450 °C

Maquillaje / Glaseado	
Temp. de secado	400°C
Tiempo de secado	3 mins
Tiempo de calentamiento	4 mins
Vel. de calentamiento	45°C/min
Temp. de cocción	730~950°C
Tiempo de mantenimiento	1 min
Tiempo de enfriamiento	4 min
Temp. de enfriamiento	400 °C

Antes de la cocción


1. Si es necesario, el maquillaje, la estructura, la encía y el glaseado se pueden cocer juntos a 750 °C.
2. Estos parámetros son para restauraciones de zirconia. Para cerámicas vítreas, se recomienda una cocción a 730 °C.
3. Los parámetros pueden variar según el horno. Se recomienda hacer una prueba antes de empezar la producción.

MAPA DE CARACTERIZACIÓN



① ②	Blue Haze
③	Dark Khaki / Tan
④	Light Lavender
⑤	Light Carrot / Shell / Coffee
⑥	Tea Rose
⑦ ⑩	White / Shell
⑧	Shade 1 / 2 / 3 / 4
⑨	Pale Goldenrod
⑪	Coffee / Dirt
⑫	Encía: maquillaje y estructura


MAQUILLAJE ESTÁNDAR




01 Limpie con vapor la superficie de la restauración de zirconia.




02 Aplique una capa de glaseado en la superficie. Aplique Shade 1 en el cuello de la restauración y difumínelo hacia incisal.



03 Use Shade 1 y Coffee para acentuar el efecto de profundidad.




04 Aplique Blue Haze a ambos lados del tercio incisal y Light Lavender en la zona central para crear un efecto de translucidez.




05 Aplique Cream White en el borde incisal para crear un efecto halo. Use Tan y Dirt para realzar la textura y el efecto de capas. Por último, realice la sinterización.


MAQUILLAJE PERSONALIZADO




01 Limpie con vapor la superficie de la restauración de zirconia.




02 Aplique Shade 1 en el tercio cervical y en el tercio medio. Difumine hacia incisal.



03 Aplique Light Lavender en el tercio incisal y en la zona proximal.




04 Aplique Dirt en la zona proximal.



05 Realce la zona cervical con Coffee.



06 Aplique Tan para crear los mamelones y Blue Haze para definirlos. Sinterice para fijar los pigmentos.



07 Aplique White y Light Carrot en las zonas incisales, superponiéndolos al maquillaje anterior para dar profundidad.



08 Pula si es necesario.



09 Antes y después.

Aurora: maquillaje, estructura y glaseado
Lista de productos

Maquillaje

Shade 1	5g
Shade 2	5g
Shade 3	5g
Shade 4	5g
Dirt	5g
Pale Goldenrod	5g
White	5g
Light Lavender	5g
Tea Rose	5g
Blue Haze	5g
Cream White	5g
Milk White	5g
Chocolate	5g
Light Carrot	5g
Coffee	5g
Shell	5g
Dark Khaki	5g
Tan	5g

Estructura

Cuspid	5g
Clear	5g
Incisal 1	5g
Pale Aqua	5g
Cherry Blossom Pink	5g

Glaseado

Glaseado fluorescente	5g

Líquidos

Líquido para glaseado	15ml
Líquido para estructura	15ml

Accesorios

Pincel Aurora n.º 0	1 ud.
Pincel Aurora n.º 2	1 ud.
Guía de tonos Aurora 13	1 ud.
Guía de tonos Aurora 10	1 ud.

OBSERVACIONES

1. Remueva la pasta antes de maquillar para homogeneizar la pasta y la suspensión.

2. Se desaconseja añadir el líquido directamente al bote de pasta.

3. Evite que la pasta entre en contacto con el agua.

4. Utilice siempre un pincel limpio y seco.

5. Compruebe que el pincel o la espátula estén limpios. Cualquier contaminación externa afectará al resultado final.

6. Los parámetros de sinterización de este manual son orientativos.

7. La pasta de estructura contiene porcelana y aumenta ligeramente de espesor tras la sinterización. Puede utilizarse para ampliar el área de contacto oclusal o la superficie proximal y para aumentar la longitud incisal.

8. Se desaconseja añadir el líquido directamente a la pasta y removerlo en el bote. Haga la mezcla en una paleta y remueva bien hasta conseguir la consistencia adecuada.



Conservación en lugar seco, entre +12 °C y +38 °C.

BAOT®

BAOT BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Dirección: unidad 1 de la primera planta, segunda planta y unidad 3 de la cuarta planta, edificio n.º 12,
106 Qihao Road, Torch Development District, Zhongshan, Guangdong 528437, China.

Tel: +86-760-87893825 **Fax:** +86-760-87893827

Web: www.baotbio.com www.baotdent.com