BAOT Maquillaje y glaseado

Manual de producto

M A K E I T S I M P L E & E S T H E T I C



¿Por qué elegir el sistema de maquillaje BAOT Pink?

Fácil de usar

La selección de tonos de las pastas BAOT facilita su uso. El sistema es fácil de entender y permite empezar a trabajar tras una breve formación.

Estética natural

Las pastas de maquillaje BAOT se formulan con proporciones precisas. Cada tono reproduce una zona o un detalle, como la mucosa, los vasos sanguíneos o el tejido gingival.



PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO





APLICACIÓN SENCILLA Y RESULTADOS ESTÉTICOS

PINK
MAQUILLAJE / ENCÍA / GLASEADO

El kit Pink está diseñado para restauraciones gingivales de alta calidad. Se aplica fácilmente sobre cualquier estructura totalmente cerámica y reúne en un solo kit los materiales necesarios.



MUESTRARIO DE TONOS

Alta opacidad

- Melon
- African Violet
- Ruddy Pink
- Old Rose
- Tango Pink
- Otter Brown
- Lava
- Puce

Alta translucidez

- Mauve
- Almond
- Marine Blue

Estructura

- Melon
- Tea Rose
- Jasper

LISTA DE PRODUCTOS

STAIN

ALTA OPACIDAD

Tango Pink S-2B 227	Lava S-2B 228	Ruddy Pink S-2C 231	Melon S-2C 231$_B$
Puce S-2C 233	Otter Brown S-2D	Old Rose S-2D 243	African Violet S-2D 243$_A$

STAIN

ALTA TRANSLUCIDEZ

Almond S-2B 226	Marine Blue S-2D 241	Mauve S-2D 243$_B$

GINGIVA

ESTRUCTURA

Melon GIN-2A	Tea Rose GIN-2B	Jasper GIN-2B 273

GLAZE

GLASEADO

Glaseado
G-2

LISTA DE PRODUCTOS



Guía de tonos Pink



Pincel Pink n.º 0



Líquido para estructura



Líquido para glaseado

PROPIEDADES FÍSICAS

	Norma	Especificación	Valores
Coeficiente de expansión térmica (25–475 °C) [·10^{-6} K^{-1} ±0,5]	EN ISO 6872	9.5	9.5
Temperatura de transición vítrea Tg [°C ±20]	EN ISO 6872	495	495
Resistencia a la flexión [MPa]	EN ISO 6872	≥50	140-150
Solubilidad [µg/cm²]	EN ISO 6872	< 100	20-30

TABLA DE COCCIÓN

Estructura / Encía

Temp. de secado	450°C
Tiempo de secado	6-8 mins
Tiempo de calentamiento	6-8 mins
Vel. de calentamiento	45°C/min
Temp. de cocción	745~890°C
Tiempo de mantenimiento	1 min
Tiempo de enfriamiento	4 min
Temp. de enfriamiento	450 °C

Maquillaje / Glaseado

Temp. de secado	400°C
Tiempo de secado	3 mins
Tiempo de calentamiento	4 mins
Vel. de calentamiento	45°C/min
Temp. de cocción	730~950°C
Tiempo de mantenimiento	1 min
Tiempo de enfriamiento	4 min
Temp. de enfriamiento	400 °C

Antes de la cocción

1. Si es necesario, el maquillaje, la estructura, la encía y el glaseado se pueden cocer juntos a 750 °C.
2. Estos parámetros son para restauraciones de zirconia. Para cerámicas vítreas, se recomienda una cocción a 730 °C.
3. Los parámetros pueden variar según el horno. Se recomienda hacer una prueba antes de empezar la producción.

TÉCNICA DE ESTRATIFICACIÓN



01 Arenar la estructura con óxido de aluminio a una presión máxima de 1,5–2 bar. Limpiar con vapor y secar bien.



02 Caracterizar los dientes con pasta de maquillaje y sinterizar a 745 °C.



03 Aplicar Lava y Tango Pink en las concavidades más profundas para conseguir un tono intenso y oscuro. Sinterizar a 745 °C.



04 Preparar una mezcla de Mauve y Tango Pink y otra de Melon y African Violet. Aplicarlas de forma alterna en la prominencia alveolar para reproducir la encía marginal y la encía adherida. Usar pasta de estructura para imitar la textura de piel de naranja de la encía adherida y pasta de estructura Melon para recubrir la encía libre o marginal. Sinterizar a 745 °C.

DETALLES DEL RESULTADO







Pink: maquillaje, encía y glaseado
Lista de productos

Translúcidos

Mauve	5g
Almond	5g
Marine Blue	5g

Estructura / Encía

Melon	5g
Tea Rose	5g
Jasper	5g

Alta opacidad

Melon	5g
Ruddy Pink	5g
Tango Pink	5g
Lava	5g
African Violet	5g
Old Rose	5g
Otter Brown	5g
Puce	5g

Glaseado

Glaseado	5g

Líquidos

Líquido para glaseado	15ml
Líquido para estructura	15ml

Accesorios

Pincel Pink n.º 0	1 ud.
Guía Pink de 14 tonos	1 ud.

OBSERVACIONES

1. Remueva la pasta antes de maquillar para homogeneizar la pasta y la suspensión.

2. Se desaconseja añadir líquido directamente al bote de pasta.

3. Evite que la pasta entre en contacto con el agua.

4. Utilice siempre un pincel limpio y seco.

5. Compruebe que el pincel o la espátula estén limpios. Cualquier contaminación externa afectará al resultado final.

6. Los parámetros de sinterización de este manual son orientativos.

7. La pasta de estructura contiene porcelana y aumenta ligeramente de espesor tras la sinterización. Puede utilizarse para ampliar el área de contacto oclusal o la superficie proximal y para aumentar la longitud incisal.

8. Se desaconseja añadir líquido directamente a la pasta y removerlo en el bote. Haga la mezcla en una paleta y remueva bien hasta conseguir la consistencia adecuada.



Conservación en lugar seco, entre +12 °C y +38 °C.

BAOT®

BAOT BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Dirección: unidad 1 de la primera planta, segunda planta y unidad 3 de la cuarta planta, edificio n.º 12,
106 Qihao Road, Torch Development District, Zhongshan, Guangdong 528437, China.

Tel: +86-760-87893825 **Fax:** +86-760-87893827

Web: www.baotbio.com www.baotdent.com